

# AFCONA - 2022



## 化学成份

有机硅聚合物消泡剂

## 产品简介

易混合的强烈消泡剂，是类似 AFCONA-2020 的含有机硅的版本。

## 产品特性

AFCONA-2022 适用于溶剂型和无溶剂型涂料，能有效地防止涂料生产和施工过程中气泡并消泡。

AFCONA-2022 特别适用于生产过程中和帷幕涂装中的消泡。在包装期间产生的泡沫，可以慢慢地加入 AFCONA-2022，并提高搅拌速度，就可以破除气泡。

AFCONA-2022 能应用于以下领域：

- 1) 双组分聚氨酯和双组分环氧树脂体系，特别适于聚氨酯涂料的帷幕涂装工艺；
- 2) 醇酸树脂，丙烯酸树脂和饱和聚酯的烘烤磁漆；
- 3) 气干型短油度醇酸氨基树脂；
- 4) UV 固化体系。

## 产品规格

溶剂	二甲苯/丙二醇甲醚醋酸酯/醋酸丁酯/醋酸乙酯
密度	0.88 - 0.90 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.458 - 1.468(25°C)
闪点	30°C
外观	无色至略带黄色透明液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20 - 0.50%

## 添加方法

作为一个强消泡剂，AFCONA-2022 可以在调漆的过程中添加，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2022 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本