

AFCONA - 7206



化学成份

不含有机硅的高分子聚合物

产品简介

AFCONA - 7206 能有效的消除液相表面和内部的气泡，改善最终应用阶段的（涂层、制品）致密性，提升产品的耐候性、耐化学性，同时增加产品的美观性。广泛的适用于不饱和聚酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧等树脂体系中。

产品特性

AFCONA-7206 不含有溶剂，适用于各类不饱和和聚酯、乙烯基、丙烯酸等自由基聚合反应的体系，以及环氧、聚氨酯等树脂系统中，在高、低温环境中均能很好的发挥消泡性能。尤其适合于环保安全要求极高的场合。

AFCONA-7206 具有极低的色值，更适合于对颜色要求高的消泡场合。

备注：低温下粘度会上升，可预热使用。

产品规格

不挥发份	≥98% (150°C, 30 分钟)
密度	0.916-0.956 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.513-1.533 (25°C)
闪点	>100°C
外观	无色至微黄透明液体(25°C)

添加量

总配方的 0.2 - 1.0%

添加方法

AFCONA-7206 可以在任意阶段下调入，需附加剪切力混合均匀。

储藏

AFCONA-7206 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本