

# AFCONA -7207



## 化学成份

有机硅破泡聚合物溶液

## 产品简介

AFCONA-7207 是一款用于溶剂型和无溶剂涂料体系的高效抑泡和脱泡助剂，特别推荐用于环氧树脂体系。

## 产品特性

AFCONA-7207 是一款高效的消泡助剂，可以有效的减少树脂生产和加工过程中的气泡产生，快速的脱除体系内部气泡，尤其推荐用于环氧树脂生产体系，可以获得优秀的无泡表面。

在合适的添加量下，AFCONA-7207 的加入不会提高环氧树脂体系雾影值，对成型后清晰度无影响，增加产品的美观性。

AFCONA-7207 具有低气味特性，适合用于封闭型施工环境或者对 VOC 要求严格的生产场所。

## 产品规格

溶剂	脂肪烃溶剂
折光指数	1.440-1.460 (25°C)
密度	0.79-0.83 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
闪点	>100°C
加氏色号	不大于 3
外观	澄清至轻微雾影溶液(25°C)

## 添加量

总配方的 0.2 - 1.0%

## 添加方法

AFCONA-7207 可以在任意阶段下调入，如在后期调漆阶段加入需附加足够的剪切力混合均匀。

## 储藏

AFCONA-7207 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

## 包装

20 公斤和 160 公斤不回收铁桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本