

AFCONA -7502



化学成份

含填料亲和基团的反应型共聚物溶液

产品简介

AFCONA-7502 为反应性聚合物型偶联剂，用于改善配方中填料与树脂体系的亲和能力，提升填充体系的机械性能。

产品特性

AFCONA-7502 为特殊结构设计的聚合物型偶联剂，不含硅，可以改善树脂体系与填料的亲和能力，增加填充系统的机械性能，如弯曲强度、弹性模量等，推荐用于两性或碱性填料，如氢氧化铝、气相二氧化硅等作为填料的丙烯酸树脂系统。

AFCONA-7502 也具有一定程度改善配方防沉性的能力。

产品规格

不挥发份	32 - 34% (150°C,30 分钟)
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯/烷基苯
折光指数	1.431 - 1.441 (25°C)
密度	1.03 - 1.05 g/cm ³ (20°C)
酸值	78 - 88 mgKOH/g
闪点	44°C
加氏色号	不大于 5
外观	淡黄色至深黄色透明液体(25°C)

添加量

对填料量：0.1 - 1%；
总配方的 0.1 - 0.5%

添加方法

AFCONA-7502 推荐在填料分散前添加加入分散基料，混合均匀。在后添加的情况下，需要较高的用量和高剪切力才能达到效果。

储藏

AFCONA-7502 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为两年。

包装

30 公斤和 200 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本