

AFCONA – 3672



化学成份

高分子丙烯酸酯聚合物溶液

产品简介

溶剂型涂料润湿流平剂

产品特性

AFCONA-3672 为溶剂型丙烯酸酯聚合物流平剂，不含有机氟。

AFCONA-3672 与多数溶剂型树脂体系相容，具有中等降低表面张力的能力，并带有破泡功能，无层间附着力问题。

产品规格

不挥发份	49 - 52%(150°C,30 分钟)
溶剂	二甲苯
密度	0.92 - 0.95 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.477 - 1.497(25°C)
闪点	28°C
加氏色号	不大于 3
外观	无色至微黄透明液体(25°C)

添加量

总配方的 0.3 - 2.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.3 - 0.8%

添加方法

AFCONA-3672 应在调漆阶段加入，并附加剪切力与基料系统混合均匀。

储藏

AFCONA-3672 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本