

# AFCONA – 3258



## 化学成份

特殊聚丙烯酸酯

## 产品简介

通用于溶剂型涂料

## 产品特性

AFCONA-3258 为特殊结构设计的聚丙烯酸酯高聚物流平剂，兼顾流平性推动能力和良好的抗缩孔性能。适用于罩光清漆，因其非常好的相容性能在几乎所有清漆树脂体系中保持透明。

AFCONA-3258 的特点：

1. 赋予涂料快速的初期流平功能；
2. 消除底材上的沾污造成的缩孔；
3. 对层间附着力的负面影响很小；
4. 在绝大多数罩光清漆体系保持很好的相容性。

AFCONA-3758 适用于几乎所有的溶剂型涂料作为主流平助剂使用：

1. 所有丙烯酸体系涂料；
2. 所有聚酯体系涂料；
3. 各类醇酸体系涂料；
4. 各类 UV 体系涂料。

## 产品规格

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 不挥发份 | ≥97% (150°C, 30 分钟)                 |
| 密度   | 1.00 - 1.03g/cm <sup>3</sup> (20°C) |
| 折光指数 | 1,465 - 1,485 (25°C)                |
| 闪点   | >100 °C                             |
| 外观   | 微黄色透明液体(25°C)                       |

## 添加量

总配方的 0.1 – 1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.2 - 0.8%

## 添加方法

AFCONA-3258 应在每批产品生产的最后阶段加入，并附加剪切力与基料系统充分混合均匀。

## 储藏

AFCONA-3258 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 200 公斤不回收包装桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本