

AFCONA – 3241



化学成分

聚醚改性聚硅氧烷

产品简介

用于溶剂型涂料系统的润湿流平剂

产品特性

AFCONA-3241 是 100%有效份供应形式聚醚改性聚二甲基硅氧烷流平剂，提供漆膜快速流平能力，同时稳泡行为较低。

AFCONA-3241 推荐用于环氧、聚氨酯地坪涂料系统中作为流动和润湿助剂。

产品规格

不挥发份	≥98%(120°C,30 分钟)
密度	0.97 - 1.01 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.432 - 1.452(25°C)
闪点	>100°C
外观	无色至淡黄色透明液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1- 0.5%。
常规情况下：
添加量为总配方的 0.1 – 0.3%

添加方法

AFCONA-3241 可以在生产过程中任何阶段加入，需附加剪切力与系统混合均匀。

储藏

AFCONA-3241 应存放在阴凉干燥的地方。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收闭口塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本