

# AFCONA - 2524



## 化学成分

含有机的水性消泡剂

## 产品简介

适用于水性丙烯酸和聚氨酯乳液的消泡剂。

## 产品特性

AFCONA-2524 是基于改性有机硅水性涂料消泡剂。适用于各类水性系统和颜料色浆。尤其适合要求低VOC(有机挥发份)为0-25%的水性涂料和油墨体。

AFCONA-2524有如下优点：

- 1) 非常容易调入体系，不需要高剪切力。
- 2) 在抑制和消除体系气泡的同时，能作为流平剂起作用。因而在兼顾消泡和流平方面有突出的平衡性能。这是普通消泡剂不具备的能力。若配合使用少量的AFCONA-3570，3522等流平剂，则完全可以满足流平需要。
- 3) 不会影响色母的调入，保证调色稳定性。

注：1. AFCONA-2524 长时间储存后可能会有一定的分相现象。混合均匀后，不应影响使用性能。

2. AFCONA-2524 低于 0℃时，可能会被冰冻和破坏。建议存储温度 5-45℃。

## 产品规格

溶剂	水/脱芳烃溶剂
密度	0.97-1.01 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.360-1.380 (25°C)
闪点	>100°C
外观	白色至略带黄色乳状物(25°C)

## 添加量

总配方的0.1– 2.0%。  
常规情况下推荐用量：0.20 – 0.30%。

## 添加方法

AFCONA-2524推荐在调配的最初阶段添加, 也可以在后期添加。

## 储藏

AFCONA-2524 应存放在阴凉干燥的地方，未开封原装桶保质期为 2 年。有效期见桶上。

## 包装

25 公斤和 200 公斤不回收塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本