

# AFCONA – 2720



## 化学成份

不含有机硅的聚合物型消泡剂

## 产品简介

具有抑泡和脱泡的活性，适用于不饱和聚酯、卷材和罐头涂料，环氧树脂和聚氯乙烯混合物。

## 产品特性

AFCONA-2720 能提供热固性树脂体系的快速脱泡，并能抑制气泡产生表现出自动流平效果。

对于卷材和罐头涂料,消泡剂的错误选择,将导致生产流水线上的产品前后不均的缩孔弊病。AFCONA-2720 非常适于这里的应用,与其它普通消泡剂相比,它几乎没有什么副作用。

AFCONA-2720 可以用于经颜料着色的或不着色的树脂体系,例如:

- 1) 不饱和聚酯 (SMC/BMC 胶衣涂层和合成胶泥);
- 2) 双组份环氧树脂体系;
- 3) 聚酯/氨基烘烤体系;
- 4) PVC 混合物。

在高颜料含量着色和高粘度体系中,与合适的分散剂混和时,能降低黏度,有助于提高脱泡。像 AFCONA-PF604 适用高填充料含量体系,而 AFCONA-4070 和 AFCONA-PF151 适于无机颜料和有机颜料的场合。

## 产品规格

溶剂	烷基苯/石油醚
密度	0.82 - 0.85 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.467 - 1.477 (25°C)
闪点	33 °C
外观	无色至微黄透明/略雾液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下:

它的添加量为总配方的 0.20 - 0.50%

## 添加方法

AFCONA-2720 只需简单地混合。混合均一能提高其消泡脱气的效率。

## 储藏

AFCONA-2720 应存放在阴凉干燥的地方,未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

20 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能,但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息,或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用。我们不提供任何形式的担保,明示或暗示的保证,包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本