

# AFCONA – 2722



## 化学成份

有机硅消泡剂

## 产品简介

用于环氧，不饱和聚酯和聚氨酯体系的消泡剂和脱泡剂。

## 产品特性

AFCONA-2722 含有有机硅和其他消泡聚合物，它对于无溶剂环氧，无溶剂聚氨酯和不饱和聚酯体系具有快速脱泡和消泡功能。其中有机硅部分主要负责脱气，而不含有机硅部分负责抑泡和消泡。

AFCONA-2722 同时也拥有流平剂的功能，提供光滑的涂料表面。

AFCONA-2722 推荐用于下列领域:

- 1) 无溶剂和溶剂型双组份环氧树脂体系。一般地，溶剂型环氧体系更适于采用 AFCONA-2725；
- 2) 无溶剂或厚膜型聚氨酯体系；
- 3) 不饱和聚酯体系。

## 产品规格

溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯 /烷基苯 /天然脂肪烃
密度	0.87 - 0.91 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
折光指数	1.470 - 1.485 (25 °C)
闪点	36 °C
外观	透明至略雾影微黄液体 (25 °C)

## 添加量

总配方的 0.5 - 1.5%

常规场合下：

无溶剂体系总配方的 1.0%

溶剂型体系总配方的 0.5%

## 添加方法

AFCONA-2722 可以在调漆的过程中添加。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2722 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 180 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本