

AFCONA-2790



化学成分

含消泡颗粒的改性有机硅消泡剂

产品简介

AFCONA-2790 是适用于环氧，聚氨酯，光固化树脂和饱和和丝印油墨等溶剂型体系的有机硅消泡剂。

产品特性

AFCONA-2790 是适用于溶剂型体系的改性有机硅消泡剂。它具有极强的抑泡和破泡能力，能够快速脱除体系内微泡并破除界面气泡。它适用于高粘度的溶剂型和无溶剂型涂料与油墨体系，能有效防止泡沫产生并脱除气泡。AFCONA-2790 具有一定的流平能力。

推荐 AFCONA-2790 用于下列领域：

- 1) 无溶剂和溶剂型双组分环氧树脂体系；
- 2) 无溶剂或厚膜型聚氨酯体系；
- 3) 溶剂型或者无溶剂型丝印油墨体系；
- 4) 适用于含有颜料的色漆体系，对于清漆体系，需要仔细评估其与树脂体系的相容性。

产品规格

不挥发分	≥96% (120°C, 30 分钟)
密度	0.96 - 1.00 g/cm ³ (20°C)
闪点	>100°C
外观	轻微浑浊液体(25°C)

添加量

总配方的 0.3-1.0%

常规情况下：

无溶剂体系总配方的 0.5-1.0%

溶剂型体系总配方的 0.3-0.8%

添加方法

AFCONA-2790 可在生产的任何阶段加入。添加后需附加剪切力从而使其在体系内得到良好的分散。

储藏

AFCONA-2790 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 200 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本