

AFCONA-4046



化学成分

改性聚氨酯高聚物

产品简介

适用于各种颜料的抗絮凝高效高分子量分散剂

产品特性

AFCONA-4046 系高效的高分子分散剂。对无机颜料，有机颜料和炭黑都有优异的稳定性。其有效的位阻效应，使其对几乎所有类型的颜料都有极佳的稳定能力。

AFCONA-4046 有如下优点：

- 提高漆膜的光泽并改善雾影（DOI）
- 减少浮色发花弊病
- 更高的颜料着色强度
- 降低粘度

AFCONA-4046 具有下列特性，并推荐应用于下列领域：

- 1) AFCONA-4046 与溶剂型树脂体系都有良好的相容性，热塑性丙烯酸树脂除外；
- 2) AFCONA-4046 主要应用于工业色漆中，如烤漆、环氧树脂、不饱和聚酯、聚氨酯漆以及其他需要颜料高稳定性的树脂体系；
- 3) AFCONA-4046 也广泛地应用于通用颜料色浆的制备。我们推荐使用 AFCONA-1102 树脂与它混合制备通用色浆，因为，AFCONA-1102 比市场上供应的任何通用树脂更能提供对颜料良好的润湿性和相容性。

注：AFCONA-4046 在 5°C 及以下存放时，会产生轻微雾状浑浊，但是并不影响品质。

产品规格

不挥发分	39 - 41% (150°C, 30 分钟)
溶剂	醋酸丁酯/仲丁醇/丙二醇甲醚醋酸酯
密度	0.96 - 0.99 g/cm ³ (20°C)
胺值	10 - 25 mg KOH/g
加氏色号	不大于 3
闪点	41°C
外观	透明至略雾影黄色液体 (25°C)

添加量

添加量的计算系以助剂的活性成分对颜料重量的百分数，如下：

TiO ₂ :	2-3%
其它无机颜料:	2-4%
有机颜料:	20-40%
炭黑:	20-60%

添加方法

AFCONA-4046 必须在颜料加入前，添加到研磨料中混合。

储藏

AFCONA-4046 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本