AFCONA – 7533

化学成分
含有胺官能团的聚酰胺溶液

产品简介
AFCONA-7533 是高官能度聚酰胺类润湿分散剂， 用于溶剂型体系的触变补强。

产品特性
AFCONA-7533 用于在溶剂型及无溶剂体系中，改善亲水性气相二氧化硅和膨润土的触变性能。

AFCONA-7533 通过与触变粉体之间的氢键作用，使得体系粘度实现自然增长，满足厚膜涂装的要求。

AFCONA-7533 含有大量胺官能团，当在环氧-胺固化体系使用时应加入胺组分中，其余溶剂型树脂体系中，不含有受氨基影响的活性基团时，也可直接加入树脂组分直接使用。

产品规格

不挥发分	68 - 72% (150°C,30 分钟)
溶剂	烷基苯/苯甲醇
密度	0.94 - 0.98g/cm^3(20°C)
胺值	255 - 285 mg KOH/g
闪点	41°C
外观	棕色透明至轻微雾影液体 (25°C)

添加量
对气相二氧化硅或膨润土量： 20-80%

添加方法
AFCONA-7533 在环氧-胺固化体系中建议加入胺类固化剂中使用，在剪切力存在下与基料混合均匀。

储藏
AFCONA-7533 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装
25 公斤和 190 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.
中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)
电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本