

AFCONA-2270



化学成分

不含有机硅的聚合物型消泡剂

产品简介

AFCONA-2270 是一种无溶剂型消泡剂，具有抑泡和消泡作用。

产品特性

AFCONA-2270 在多种溶剂型树脂体系中能够提供快速的消泡性能，同时兼具抑制泡沫产生的自动流平效果。

当与合适的分散剂混合时，AFCONA-2270 还能够帮助降低高颜料含量膏体和高粘度配方的粘度。

供配方师参考，AFCONA-5010（专为高填料含量系统设计）、AFCONA-5285（无机颜料）和 AFCONA-4071（有机颜料）是与 AFCONA-2270 一起使用的理想分散剂。

AFCONA-2270 推荐应用于：

- 1) 基于不饱和聚酯的紫外线固化体系；
- 2) 卷材及罐装涂料；
- 3) 环氧树脂与聚氯乙烯（PVC）体系。

产品规格

不挥发分	≥96% (120°C, 30 分钟)
密度	0.82 - 0.86 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.465 - 1.475 (25°C)
闪点	>100°C
外观	无色至微黄粘稠液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1 - 0.7%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20 - 0.50%

添加方法

AFCONA-2270 需要附加剪切力使其均匀地分散于体系之中。良好的混合效率可增强其抑泡和消泡性能。

储藏

AFCONA-2270 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本