

AFCONA - 2509



化学成分

破泡聚合物和憎水颗粒混合物溶液

产品简介

适用于水性工业漆体系的非硅类聚合物型消泡剂。

产品特性

AFCONA-2509 是适用于水性涂料的消泡剂，该助剂不含有机硅。

AFCONA-2509 自身具有较低的极性,因此在中等至高极性的水性涂料系统中,均表现出较好的抑泡和脱泡性能。

AFCONA-2509 尤其推荐运用于水性烤漆体系，在提供消泡能力的同时，其不会影响高温重涂性能，也不会出现有机硅类消泡剂因相容性问题而带来缩孔倾向。

注：AFCONA-2509 在长期静置存放后，有可能出现憎水颗粒沉降问题，使用前附加剪切力将其混合均匀即可，不影响使用品质

产品规格

不挥发份	28 - 32%(120°C,30 分钟)
溶剂	异辛醇/脂肪烃溶剂
密度	0.85-0.89 g/cm ³ (20 °C)
折光指数	1.435-1.455 (25 °C)
闪点	72°C
外观	轻微浑浊液体 (25 °C)

添加量

总配方的0.1– 1.5%。
常规情况下推荐用量：0.20 – 1.00%。

添加方法

AFCONA-2509推荐在调配的最初阶段添加，也可以在后期添加。

储藏

AFCONA-2509 应存放在阴凉干燥的地方，未开封原装桶保质期为3年。有效期见桶上。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本