

AFCONA-2280



化学成分

有机改性烷基硅氧烷

产品简介

AFCONA-2280 是一款用于溶剂型和无溶剂型涂料体系的高效脱泡剂。

产品特性

AFCONA-2280 在着色和哑光木器涂料中能提供快速脱泡功能，适用于硝基漆、酸化漆和聚氨酯漆体系。

当 AFCONA-2280 的加量超过 0.50% 时，会对聚氨酯和丙烯酸系统的高光和罩光透明木器涂料产生罐内雾影。

AFCONA-2280 同样可应用于聚氨酯和环氧地坪系统以及一般工业漆。

除了快速脱泡外，AFCONA-2280 还是一款很好的流平剂，可为涂层表面增加滑爽度。

AFCONA-2280 功能作用上有别于 AFCONA-2722，其硅含量更高，并且作为消泡剂活性成分更高。

产品规格

不挥发分	≥90% (120°C, 30 分钟)
密度	0.90 - 0.94 g/cm ³ (20°C)
加氏色号	不大于 3
闪点	>100°C
外观	黄色透明/略雾液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.10-0.50%

添加方法

为避免气泡的产生，AFCONA-2280 建议在生产过程前或调制漆时加入。若在生产配方后期加入，则需要保证有良好的剪切分散。

储藏

AFCONA-2280 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本