

AFCONA-2505



化学成分

有机改性聚二甲基硅氧烷和憎水颗粒混合物

产品简介

适用于清漆体系和色浆研磨系统的水性消泡剂，同时兼具一定的流平能力。

产品特性

AFCONA-2505 适用于所有水性系统和水性颜料色浆。其特点是，在适当的添加量下，兼具脱泡和消泡能力的同时，不会给涂膜带来缩孔缺陷。

AFCONA-2505推荐应用于以下的体系：

- 1) 具有很好的耐剪切能力，因而适合于水性色母的研磨阶段消泡和水性油墨印刷体系。
- 2) 也适合用于消除水性PU分散体以及一般的水性丙烯酸体系在调漆过程中产生的气泡。
- 3) 对微泡也非常有效。

产品规格

不挥发分	≥96% (120°C, 30 分钟)
密度	0.97 - 1.01 g/cm ³ (20°C)
闪点	> 100°C
外观	微黄雾影液体 (25°C)

添加量

总配方的0.10-1.00%。
常规情况下推荐用量：0.20-1.00%。
含色素的配方：0.50-1.00%。

添加方法

AFCONA-2505 建议在色浆研磨时和调漆的初期阶段加入，用于常规涂料和油墨体系时也可以在其它阶段添加。

储藏

AFCONA-2505 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 200 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用。我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本