

# AFCONA-2723



## 化学成分

有机硅消泡剂

## 产品简介

消泡剂和脱泡剂，适用于不饱和聚酯、聚氨酯、紫外光固化涂料和环氧树脂体系。

## 产品特性

AFCONA-2723 是一款专为不饱和聚酯、环氧树脂和聚氨酯等高固体分体系设计的消泡脱泡剂，其性能与 AFCONA-2720 相当。在聚酯和环氧树脂体系中，无论是在涂料还是模压部件中，它都能提供出色的清澈度、有效的消泡效果和无气泡的饰面。

AFCONA-2723 的相容性优于 AFCONA-2720 和 AFCONA-2722，但逊于 AFCONA-2724。

AFCONA-2723 推荐用于薄涂层应用（胶衣）、浇铸树脂和环氧树脂体系（如地板涂料），以及玻璃钢体系中不饱和聚酯的室温固化。

AFCONA-2723 可以用于经颜料着色的或不着色的树脂体系，例如：

- 1) 不饱和聚酯（SMC/BMC，胶衣涂层和合成树脂腻子）；
- 2) 双组分环氧体系；
- 3) 聚酯/氨基树脂烘烤体系；
- 4) 聚氯乙烯混合物。

在高颜料分和高粘度体系中，与合适的分散剂搭配使用，可进一步提升 AFCONA-2723 的脱泡效果。例如：富含填料的体系可选用 AFCONA-5010；分散无机颜料和有机颜料则可选用 AFCONA-4070 和 AFCONA-4047。

## 产品规格

溶剂	特殊沸程溶剂油
密度	0.80 - 0.84 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.430 - 1.460 (25°C)
闪点	93°C
外观	无色透明/略雾液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1-0.5%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.1-0.3%

## 添加方法

为避免泡沫和气泡的产生，AFCONA-2723 应该在生产和施工应用前加入体系中。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2723 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

20 公斤和 160 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本